



180002280137



(2018)国认监认字(036)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

报告编号: QZ2018E09A16820

样品名称: 普通钢化玻璃

生产单位: 苏州华建玻璃有限公司

委托单位: 中国建材检验认证集团股份有限公司

检验类别: CCC认证检验

认证性质: 监督

国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心



国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: QZ2018E09A16820

第 1 页共 5 页

生产单位	苏州华建玻璃有限公司				
生产地址	江苏苏州市吴江经济开发区庞南路579号				
样品名称	普通钢化玻璃				
样品描述	610mm×610mm×8mm 6块 1930mm×864mm×8mm 8块				
检验类别	CCC认证检验	到样日期		样品状态	符合检验要求
检验依据	各检验项目检验依据详见数据页				
判定依据	GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》				
检验项目	抗冲击性、霰弹袋冲击性能、碎片状态				
检验结论	经检验，所检项目均符合GB 15763.2-2005标准要求。检验结果见第2页至第4页。  (检验专用章) 签发日期: 2018年10月25日				
备注					

批准: 南向阳

审核: 王睿

编制: 张兰

国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号:QZ2018E09A16820

第 2 页共 5 页

样品规格:	610mm×610mm×8mm	仪器设备:	冲击试验机
环境温度:	24℃	环境相对湿度:	56%RH
检验项目	抗冲击性		
检验依据	GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》第6.5条		
判定要求	取6块钢化玻璃进行试验,样品破坏数不超过1块为合格,多于或等于3块为不合格。破坏数为2块时,再另取6块进行试验,样品必须全部不被破坏为合格。		
检 验 结 果			
样品细分号	样品厚度/mm	冲击后的样品状态	
1	7.84	未破碎	
2	7.82	未破碎	
3	7.84	未破碎	
4	7.83	未破碎	
5	7.82	未破碎	
6	7.84	未破碎	
单项判定	符合		
备 注	此项目为TMP方式检验		



国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: QZ2018E09A16820

第 3 页共 5 页

样品规格:	1930mm×864mm×8mm	仪器设备:	霰弹袋冲击试验机	
环境温度:	24℃	环境相对湿度:	56%RH	
检验项目	霰弹袋冲击性能			
检验依据	GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》第6.7条			
判定要求	取4块平型玻璃样品进行试验, 应符合下列1)或2)中任意一条的规定: 1) 样品破碎时, 每块样品的最大10块碎片质量的总和不得超过相当于样品65cm²面积的质量, 即8mm玻璃最大10块碎片质量的总和不大干130.0g。保留在框内的任何无贯穿裂纹的玻璃碎片的长度不能超过120mm。 2) 霰弹袋下落高度为1200mm时, 样品不破坏。			
检 验 结 果				
样品细分号	样品厚度/mm	冲击高度/mm	冲击后样品状态/最大10块碎片的总质量(g)	长度超过120mm的碎片数/片
7	7.83	1200	破碎/15.2	无
8	7.84	1200	未破碎/—	—
9	7.82	1200	破碎/13.7	无
10	7.82	1200	未破碎/—	—
单项判定	符合			
备 注	此项目为TMP方式检验			



审核: 王睿

国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: QZ2018E09A16820

第 4 页共 5 页

样品规格:	见下	仪器设备:	2016-040 计数框
环境温度:	24℃	环境相对湿度:	56%RH
检验项目	碎片状态		
检验依据	GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》第6.6条		
判定要求	取4块玻璃样品进行试验, 每块样品在除去距离冲击点半径80mm以及距玻璃边缘或钻孔边缘25mm范围内的部分, 任何50mm×50mm区域内的最少碎片数必须满足下表, 且允许有少量长条形碎片, 其长度不超过75mm。		
	玻璃品种	公称厚度/mm	最少碎片数/片
	平面钢化玻璃	3	30
		4~12	40
		≥15	30
曲面钢化玻璃	≥4	30	
检 验 结 果			
样品细分号	规格/mm	50mm×50mm 区域内最少碎片数/片	大于75mm的 长条形碎片数/片
11	1930×864×8	60	无
12	1930×864×8	68	无
13	1930×864×8	65.5	无
14	1930×864×8	65	无
		平面钢化玻璃/面积1.67m²	
单项判定	符合		
备 注	此项目为使用中心检测设备进行的现场检验		



审核:

王睿

国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心
检验报告
(附件)

仪器设备清单

报告编号:QZ2018E09A16820

第 5 页共 5 页

序号	仪器设备名称	仪器设备型号	仪器设备编号	检定/校准有效期至
1	冲击试验机	——	——	2019-07-31
2	计数框	——	2016-040	2021-06-14
3	霰弹袋冲击试验机	——	——	2019-07-31

样品关键原材料描述

序号	样品关键原材料名称	样品关键原材料供应商
1	无	无

工厂实验室名称: 苏州华建玻璃有限公司实验室

工厂实验室地址: 江苏苏州市吴江经济开发区庞南路579号



审核: 王睿



注 意 事 项

- 1、本报告无中心“检验专用章”、骑缝章无效。
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
- 4、对本报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。
- 5、委托检验样品和委托信息由委托单位提供，本中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

联系方式：

地址：北京市朝阳区管庄东里1号

邮编：100024

电话：010-51167363

010-51167639（石英玻璃）

010-51167357（光伏产品）

传真：010-65711591

网址：www.ctc.ac.cn

邮箱：glasstest@ctc.ac.cn

———本报告结束———

