




2012000137Z



(2012)国认监认字(036)号



检测
CNAS L0690

检 验 报 告

报告编号: QZ2014E09N16208

样品名称: 普通钢化玻璃 6mm

受检单位: 苏州华建玻璃有限公司

委托单位: 中国建材检验认证集团股份有限公司

检验类别: CCC认证检验

认证性质: 监督

国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心



国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: QZ2014E09N16208

第 1 页共 5 页

受检单位	苏州华建玻璃有限公司				
地址	江苏苏州市吴江经济开发区庞南路579号				
样品名称	普通钢化玻璃				
样品描述	1930mm×864mm×6mm 8块 610mm×610mm×6mm 6块				
检验类别	认证检验	到样日期	——	样品状态	符合检验要求
检验依据	GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第2部分 钢化玻璃》				
检验项目	抗冲击性、霰弹袋冲击性能、碎片状态				
检验结论	经检验, 所检项目符合 GB 15763.2-2005 标准要求。  (检验专用章) 签发日期: 2014年11月05日 检验专用章				
备注	——				

批准: 韩书

审核: 亦松

编制: 丁凌志

国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: QZ2014E09N16208

第 2 页共 5 页

样品规格:	610mm×610mm×6mm	仪器设备:	冲击试验机
环境温度:	20℃	环境相对湿度:	63%RH
检验项目	抗冲击性		
标准要求	1. 质量约1040g的钢球(直径63.5mm), 落下高度1000mm。 2. 取6块钢化玻璃进行试验, 样品破坏数不超过1块为合格, 多于或等于3块为不合格。 破坏数为2块时, 再另取6块进行试验, 样品必须全部不被破坏为合格。		
检 验 结 果			
样品细分号	样品厚度/mm	冲击后的样品状态	
1	5.87	未破碎	
2	5.89	未破碎	
3	5.86	未破碎	
4	5.90	未破碎	
5	5.87	未破碎	
6	5.83	未破碎	
单项判定	合 格		
备 注	此项目为TMP方式检验		



国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: QZ2014E09N16208

第 3 页共 5 页

样品规格:	1930mm×864mm×6mm	仪器设备:	霰弹袋冲击试验机	
环境温度:	20℃	环境相对湿度:	63%RH	
检验项目	霰弹袋冲击性能			
标准要求	取4块平型玻璃样品进行试验, 应符合下列1)或2)中任意一条的规定: 1) 样品破碎时, 每块样品的最大10块碎片质量的总和不得超过相当于样品65cm²面积的质量, 即6mm玻璃最大10块碎片质量的总和不大干97.5g。保留在框内的任何无贯穿裂纹的玻璃碎片的长度不能超过120mm。 2) 霰弹袋下落高度为1200mm时, 样品不破坏。			
检 验 结 果				
样品细分号	样品厚度/mm	冲击高度/mm	冲击后样品状态/最大10块碎片的总质量(g)	长度超过120mm的碎片数/片
7	5.84	1200	未破碎/—	—
8	5.89	1200	未破碎/—	—
9	5.88	1200	未破碎/—	—
10	5.87	1200	未破碎/—	—
单项判定	合 格			
备 注	此项目为TMP方式检验			



国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号:QZ2014E09N16208

第 4 页共 5 页

样品规格:	见下	仪 器 设 备:	W-5碎片状态检验设备
环境温度:	20℃	环境相对湿度:	63%RH

检验项目	碎片状态
------	------

标准要求	每块样品在除去距离冲击点半径80mm以及距玻璃边缘或钻孔边缘25mm范围内的部分,任何50mm×50mm区域内的最少碎片数必须满足下表,且允许有少量长条形碎片,其长度不超过75mm。		
	玻璃品种	公称厚度/mm	最少碎片数/片
	平面钢化玻璃	3	30
		4~12	40
		≥15	30
	曲面钢化玻璃	≥4	30

检 验 结 果

样品细分号	规格/mm	50mm×50mm 区域内最少碎片数/片	大于75mm的 长条形碎片数/片	样品品种/参数
11	1930×864×6	54	无	平面钢化玻璃/——
12	1930×864×6	51	无	平面钢化玻璃/——
13	1930×864×6	55	无	平面钢化玻璃/——
14	1930×864×6	51	无	平面钢化玻璃/——
以下空白				

单项判定	合 格
------	-----

备 注	此项目为TMP方式检验
-----	-------------



审核: 市北

国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心
仪器设备清单

报告编号:QZ2014E09N16208

第 5 页共 5 页

序号	仪器设备名称	仪器设备型号	仪器设备编号	检定/校准有效期至
1	冲击试验机	_____	_____	2015-08-14
2	碎片状态检验设备	W-5	_____	_____
3	霰弹袋冲击试验机	_____	_____	2015-08-14



样品关键原材料描述

序号	样品关键原材料名称	样品关键原材料供应商
1	无	无



审核: 市书

说 明

- 1、本报告无中心“检验专用章”骑缝章无效。
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
- 4、对本报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。
- 5、委托检验样品和委托信息由委托单位提供，本中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

联系方式：

地址：北京市朝阳区管庄东里1号

邮编：100024

电话：010-51167363

010-51167639（石英玻璃）

010-51167357（光伏产品）

传真：010-65711591

网址：www.ctc.ac.cn

邮箱：glasstest@ctc.ac.cn

业务范围：

- 汽车玻璃、建筑玻璃、太阳能光伏玻璃、太阳能光伏组件、高速列车及机车玻璃、飞机玻璃、石英玻璃、船舶玻璃、门窗幕墙、中空玻璃用密封胶等产品，依据国内、国际（ISO、IEC）、美、欧、日、澳、海湾、巴西等标准检验
- CCC安全玻璃强制性产品认证检验、DOT认证检验、ECE认证检验、CE认证检验、GS认证检验、AS认证检验、INMETRO认证检验、CTC中空玻璃节能认证检验等
- 建筑门窗节能性能标识测评
- 钢化玻璃均质炉检查/校准
- 标准制订及检验仪器研发

